



características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,6 %	cumprir a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 5 %	cumprir a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumprir a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	> 3 % / ≤ 6 %	> 2 % / ≤ 5 %
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 22 N/mm <sup>2</sup>	≥ 27 N/mm <sup>2</sup>
resistência à abrasão abrasion resistance	NP EN ISO 10545 - 7	segundo valores do fabricante according manufacturer values	3 - 5
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumprir a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumprir a norma complies with the standards



A DOMINÓ recomenda a utilização de Porcelanato em ambientes de exterior. O Pavimento em Monocozedura Pasta Branca (Grés) deve ser utilizado apenas em ambientes de interior.  
 DOMINÓ suggests the use of porcelain for outdoor environments, while pavement in single-fired white paste (grés) should be preferred for outdoor applications.



Zona Industrial de Condeixa  
 3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal  
 Tel.: [+351] 239 949 800  
 Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259  
 E-mail: domino@domino.pt  
 www.domino.pt

Crta Onda Villareal  
 Camino Palmeral  
 12200 Onda [Castellón]  
 Tel.: +34 964 626 529  
 Fax: +34 964 626 663  
 E-mail: domino.castellon@domino.pt

