

REVESTIMENTO EM MONOPOROSA PASTA BRANCA - GRUPO BIII
SINGLE FIRED WALL TILES - CLASS BIII

características técnicas technical features	norma test method	valor da norma NP EN 14411 standard value	valor DOMINÓ DOMINÓ value
comprimento e largura length and width	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
espessura thickness	NP EN ISO 10545 - 2	± 10 %	cumpra a norma complies with the standards
rectitude das arestas side straightness	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,3 %	cumpra a norma complies with the standards
ortogonalidade rectangularity	NP EN ISO 10545 - 2	± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
planaridade surface flatness	NP EN ISO 10545 - 2	central e lateral center and edge + 0,5 % - 0,3 % empeno warpage ± 0,5 %	cumpra a norma complies with the standards
absorção de água water absorption	NP EN ISO 10545 - 3	> 10 %	12 % - 17%
resistência à flexão breaking strength	NP EN ISO 10545 - 4	≥ 12 N/mm ²	≥ 15 N/mm ²
resistência ao choque térmico resistance to thermal	NP EN ISO 10545 - 9	método de ensaio disponível test method available	resiste resists
resistência ao fendilhamento crazing resistance	NP EN ISO 10545 - 11	exigido required	cumpra a norma complies with the standards
resistência ao gelo frost resistance	NP EN ISO 10545 - 12	exigido required	cumpra a norma complies with the standards
resistência aos ácidos e bases resistance against acids and bases	NP EN ISO 10545 - 13	segundo valores do fabricante according manufacturer values	min. classe min. class GLB
resistência aos produtos de limpeza domésticos household detergents and additives for swimming-pools	NP EN ISO 10545 - 13	min. classe min. class GB	classe class GA
resistência às manchas resistance to staining	NP EN ISO 10545 - 14	min. classe min. class 3	cumpra a norma complies with the standards



PACKING LIST

formato (cm) size (cm)	espessura (mm) thickness (mm)	peças / caixa pieces / box	peças / m ² pieces / sqm	m ² / caixa sqm / box	caixas / pal box / pal	m ² / pal sqm / pal	kg / caixa kg / box	kg / pal kg / pal
33,3 x 50	8,5	10	6	1,67	28	46,76	23,71	680
	8,5*1	10	6	1,67	32	53,44	23,71	777

*1 Produções a partir de 2014 / Productions from 2014



linea



Zona Industrial de Condeixa
3150-194 Condeixa-a-Nova, Portugal
Tel.: [+351] 239 949 800
Fax: [+351] 239 949 809 / 239 942 259
E-mail: domino@domino.pt
www.dominio.pt

Crta Onda Villareal
Camino Palmeral
12200 Onda [Castellón]
Tel.: +34 964 626 529
Fax: +34 964 626 663
E-mail: domino.castellon@domino.pt

