

Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca - Grupo B1a

Pavimento Grés Vidrado Pasta Branca - Grupo B1a / Carreaux Grés Emailé Pâte Blanche - Groupe B1a
Glazed White Body Floor Tiles - Class B1a / Glasiert Bodenfliesen Weisse Scherbe - Gruppe B1a

| | características técnicas características técnicas caractéristiques techniques technical features technische eigenschaften | norma norma norme test method norm | valor da norma NP EN14411 valor de la norma valeur de la norme standard value wert der norm | valor DOMINÓ valor DOMINÓ valeur DOMINO DOMINÓ value wert DOMINÓ |
|---|---|---|---|---|
|  | comprimento e largura longitud y anchura longueur et largeur length and width länge und Breite | NP EN ISO 10545 -2 | ± 0,6 % | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | espessura grosor épaisseur thickness tiefe | NP EN ISO 10545 -2 | ± 5 % | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | rectitude das arestas rectitud de los lados rectitude des arêtes side straightness geradlinigkeit des Grats | NP EN ISO 10545 -2 | ± 0,5 % | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | ortogonalidade ortogonalidad angularité rectangularity orthogonalität | NP EN ISO 10545 -2 | ± 0,6 % | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | planaridade planitud de la superficie planéité surface flatness ebenheit | NP EN ISO 10545 -2 | ± 0,5 % | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | absorção de água absorción de agua absorption d'eau water absorption absorption von Wasser | NP EN ISO 10545 -3 | > 3 % / ≤ 6 % | > 2 % / ≤ 5 % |
|  | resistência à flexão resistencia a la flexión contrainte de rupture bending stretch biegefestigkeit | NP EN ISO 10545 -4 | ≥ 22 N/mm ² | ≥ 27 N/mm ² |
|  | resistência à abrasão resistencia a la abrasión résistance à l'abrasion abrasion resistance abriebfestigkeit | NP EN ISO 10545 -7 | segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabricant according manufacturer values der angaben des herstelllers | 3 - 5 |
|  | resistência ao choque térmico resistencia ao choque térmico résistance aux chocs thermiques resistance to thermal shock resistenz gegen thermischen Schock | NP EN ISO 10545 -9 | método de ensaio disponível método de ensaio disponible méthode d'essai disponible test method available testmethode verfügbar | resiste resiste résiste resists ist resistant |
|  | resistência ao fendilhamento resistencia al cuarteo résistance aux tréssaillures crazing resistance rissfestigkeit | NP EN ISO 10545 -11 | exigido exigido required verlangt | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | resistência ao gelo resistencia al hielo résistance au gel frost resistance resistenz bei Eis | NP EN ISO 10545 -12 | exigido exigido required verlangt | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |
|  | resistência aos ácidos e bases resistencia a los ácidos e bases résistance aux acides et aux bases resistance against acids and bases resistenz gegen Säuren und Basen | NP EN ISO 10545 -13 | segundo valores do fabricante segun los valores del fabricante d'après les valeurs du fabricant according manufacturer values der angaben des herstelllers | min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse GLB |
|  | resistência aos produtos de limpeza domésticos resistencia a los productos de limpieza y reactivos de piscina résistance aux produits d'entretien domestiques household detergents and additives for swimming-pools resistenz gegen häusliche Reinigungsprodukte | NP EN ISO 10545 -13 | min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse GB | classe class classe classe klasse GA |
|  | resistência às manchas resistencia a las manchas résistance aux tâches resistance to staining resistenz gegen Fleckenbildung | NP EN ISO 10545 -14 | min. classe min. class min. classe min. classe min. Klasse 3 | cumple a norma cumple la norma respecte la norme complies with the standards entspricht der norm |

A DOMINÓ recomenda a utilização de Porcelanato em ambientes de exterior. O Pavimento em Monocozadura Pasta Branca (Grés) deve ser utilizado apenas em ambientes de interior.

DOMINÓ recomienda utilizar Porcelanato en ambientes de exterior. El Pavimento en Monococción Pasta Branca (Gres) debe ser utilizado apenas en ambientes de interior.

DOMINÓ conseille l'utilisation de Carreaux de faïence dans des environnements extérieurs. Le revêtement en Monocuisson Pâte Blanche (Grés) doit être uniquement utilisé dans des environnements d'intérieur.

DOMINÓ suggests the use of porcelain for outdoor environments, while pavement in single-fired white paste (grés) should be preferred for indoor applications.

DOMINÓ rät zur Verwendung von emailierten Fliesen nur im Freien. Fußböden aus einfach gebrannten Steinfliesen sollten nur in Innenräumen verwendet werden.